

Vienpusēja lente **UNO**

Vienpusēja lente no PE folijas, kas pastiprināta ar poliestera šķiedru un īpašu līmi, kuras pamatā ir akrila dispersija. Izmanto līmēšanai uz folijas un plastmasas jumtu membrānām un savienojumu remontiem arī koka un metāla daļām.



PARAMETRS	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		PE folija, kas pastiprināta ar poliestera šķiedru, akrila dispersijas līme, bez šķīdinātājiem, EC1 ^{PLUS}
Platums	[mm]	50
Garums	[mb]	25
Lentas biezums (bez starplikas)	[mm]	0,30 - 0,33
Līmes svars	[g/m ²]	210
Izturība pret plīsumiem	[N/25 mm]	≥40
Pagarinājums	[N/25 mm]	≥25; 100%
Lietošanas temperatūra	[°C]	No 5. leteicams +5
Temperatūras izturība	[°C]	No -40 līdz +80
Līmes spēks		Perfekts
Ūdens tvaika izturība		Ļoti augsts
Novecošanās izturība:		Perfekts
UV izturība		Izturīgs
Iepakojšana		12 rulli kastē, 60 kastes uz paletes - 720 rulli
Uzglabāšana		Sausās telpās, oriģinālajā iepakojumā

Priekšrocības:

- ir augsta līmes stiprība · uzstādīšana negatīvā temperatūrā
- pastiprināta ar poliestera sietu · Ļoti zema kaitīgo vielu emisija EMICODE®-EC1 Plus

Vienpusēja lente **UNO**

Pielietojums:

Izmanto kā lenti līmēšanai un remontam, plastmasas līmēšanai savā starpā un ar izstrādājumiem uz polipropilēna un polietilēna bāzes, ar materiāliem, kas pastiprināti ar izolācijas papīru, koku, elementiem metāla, ģipškartona vai akmens. Lieliski pielīp un noblīvē noapaļotas virsmas. Lente ir lieliski piemērota visu veidu bojājumu, piemēram, caurumu, iegriezumi vai montāžas pārtraukumu līmēšanai.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā temperatūrā no +10°C līdz +30°C, sausās, tumšās telpās bez tieša UV starojuma. Produkts jāpārvadā segtos transporta līdzekļos, aizsargāts pret bojājumiem. Produktam jābūt aizsargātam pret ķīmisko vielu iedarbību, un jo īpaši vielas, kuru pamatā ir šķīdinātāji, jo tās var pazemināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski sabojāt izstrādājumu.

Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tajā ietvertie norādījumi tehniskajā lapā. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību pieteikšanās gadījumā ja netiek ievērotas sniegtās vadlīnijas.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.